



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



KATANA HARIKEN VAC 68

Rotary Vacuum Pump Fluid



ОПИСАНИЕ

KATANA Hariken VAC 68 – произведено с использованием тщательно подобранных высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел узкого фракционного состава, обеспечивающих низкое давление паров, высокую химическую и термическую стабильность для поддержания эффективной работы ротационных пластинчатых вакуумных компрессоров.

KATANA Hariken VAC 68 разработано для обеспечения отличной стойкости смазочного материала к деструкции, что обеспечивает длительный срок службы масла, снижая склонность к образованию шламов и отложений. Активная комбинация пакета присадок помогает эффективно защищать внутренние металлические поверхности от коррозии и износа при запуске и

в условиях граничного трения, обеспечивать высокие деаэрирующие и деэмульгирующие характеристики, обеспечивая быстрое водоотделение и предотвращая образования эмульсии.

Не рекомендуется применять в присутствии коррозионно-агрессивных газов или паров химических веществ.



СПЕЦИФИКАЦИИ

KATANA Hariken VAC 68 соответствует или рекомендуется под замену масел ISO 6743-3A-DVC.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	KATANA Hariken VAC 68
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0.850
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	68
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	9,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	121
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	<0.01
Коксуемость по Conradson, %	ASTM D4530	0.03
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	270
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	2.7
Температура застывания, °C	ASTM D97	-27
Давление насыщенных паров при, мбар: 50°C 100°C 150°C 200°C	ASTM D2879	4.85*10⁻⁴ 8.81*10⁻³ 0.21 0.62

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

Срок хранения: 5 лет с даты производства. Хранить в закрытом виде в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей. Паспорт безопасности (MSDS) профессиональным пользователям предоставляется по запросу.