

# OILWAY QX GREASE TELERISE ARCTIC PTFE EP-0

СМАЗКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ С  
ДОБАВЛЕНИЕМ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

## ОПИСАНИЕ

**OILWAY QX GREASE TELERISE ARCTIC PTFE EP-0** – универсальная синтетическая смазка с добавлением политетрафторэтилена (тефлон, PTFE), в первую очередь предназначенная для смазывания телескопических стрел в широком диапазоне температур.

Смазка изготавливается на основе высокоиндексных базовых масел, комплексного литиевого загустителя и специально подобранного пакета присадок, обеспечивающих улучшенные противоизносные и противозадирные EP (Extreme Pressure) свойства, включая ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена в качестве твердых смазывающих компонентов.

Данная смазка специально разработана для обеспечения превосходных смазывающих свойств и надежной защиты от износа узлов трения сталь-фторопласт в телескопически стрелах кранов, манипуляторов, погрузочной техники. Смазка сохраняет свои эксплуатационные характеристики от -55 °C до +140 °C.



## ВИД ФАСОВКИ:

- 18 кг
- 170 кг

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ:

- -55...+140 °C

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- NLGI 0, KPFHC 0 N-55

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Благодаря синтетической основе обеспечиваются хорошие низкотемпературные свойства.
- + Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства благодаря специальным EP (Extreme Pressure) присадкам.
- + Высокая механическая стабильность.
- + Хорошая защита от коррозии.
- + Тефлоновый наполнитель (PTFE) обеспечивает улучшенную защиту поверхностей от граничного трения.
- + Высокая адгезия к металлам и пластикам.
- + Сохраняет свою консистенцию в широком диапазоне температур.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Фторопластовые направляющие телескопических крановых стрел и иного подъемного оборудования.
- Подшипники трения и скольжения, зубчатые передачи, средненагруженные закрытые редукторы и т.д..



## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

### OILWAY QX GREASE Telerise ARCTIC PTFE EP-0

Температура каплепадения, °C

-

Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 60  
двойных тактов, 10-1 мм

355-385

Трибологические характеристики на ЧШМ:

- нагрузка сваривания (Рс), Н

5200

- показатель износа (Ди), мм

0,5

Вымываемость водой, потеря веса при 79°C, %

6

Кинематическая вязкость базового масла, мм<sup>2</sup>/с

100

Процент ввода PTFE, %

10

**!** Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтеинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазки OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания смазки на кожу. При работе со смазкой пользуйтесь защитными перчатками/перчатками. При попадании смазки на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Тару, упакованную в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,  
тел: +7 (343) 344-31-85, [www.oilway-lubricants.ru](http://www.oilway-lubricants.ru)

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание пластичных смазок. Версия 1. Июль 2025 г.